

<p align="center">ПрофОкраска</p> <p align="center">111123, г Москва, 1-я Владимирская, д. 12Г Тел.: +7(985) 910-25-02, +7 962 926-92-38 E-mail: info@profokraska.com</p>	<p align="center">Акриловый полуматовый лак 04 SG</p>
<p>ТИП МАТЕРИАЛА</p>	<p>Эмаль акриловая</p>
<p>ПРИМЕНЕНИЕ/НАЗНАЧЕНИЕ</p>	<p>Предназначается для защиты металлоконструкций, в том числе наружных поверхностей кузовов железнодорожного транспорта (электровозов, тепловозов, локомотивов, пассажирских вагонов); кузовов, деталей пассажирского и грузового транспорта; изделий электромашиностроения и станкостроения и других, эксплуатируемых в атмосферных условиях.</p>
<p>ЦВЕТ</p>	<p>По каталогам RAL</p>
<p>ВНЕШНИЙ ВИД</p>	<p>Блеск покрытия по блескомеру REFO 3-D, под углом (85,0±10)°, единицы, не более 55</p>
<p><u>ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</u></p>	
<p>Вязкость в исходном виде (NFT 30-014)</p>	<p>70 сек. по воронке N 4° при 20°C</p>
<p>Массовая доля нелетучих веществ, %</p>	<p>44-48</p>
<p><u>ДАННЫЕ О ПОСТАВКЕ</u></p>	
<p>Упаковка</p>	<p>17 кг</p>
<p><u>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:</u></p>	<p>обезжиривание органическими растворителями или растворами моющих средств на щелочной или нейтральной основах с последующим промыванием водой и просушиванием</p>
<p><u>СООТНОШЕНИЕ ПРИ СМЕШЕНИИ:</u></p>	
<p>Основа</p>	<p>100 в.ч.</p>
<p>Отвердитель SH-1</p>	<p>25 в.ч.</p>
<p>Разбавитель SR-653, SR-654</p>	<p>До необходимой вязкости(20-40 в.ч.)</p>
<p><u>Сушка</u></p>	
<p>60±2 °С</p>	<p>30 мин.</p>
<p>80±2 °С</p>	<p>20 мин</p>
<p>Высыхание окончательного покрытия эмали до устойчивости к механическому воздействию</p>	<p>48 ч.</p>
<p>Полное высыхание окончательного покрытия эмали до устойчивости к механическому и химическому воздействию</p>	<p>7 суток</p>

Срок годности (жизнеспособность) эмали при температуре (20±2) °С после смешения компонентов (полуфабриката эмали и отвердителя), разбавленной до рабочей вязкости и хранящейся в плотно закрытой таре не менее 4 ч.

Рекомендуемая толщина высушенного покрытия:

- одного слоя – от 18 до 23 мкм,
- двух слоёв – от 35 до 40 мкм.

Охрана труда Полуфабрикат эмали не горюч. Не содержат органических растворителей.

Предупреждение! Осторожно обращаться с отвердителем. Опасен для здоровья.

Работы, связанные с применением эмали, должны производиться при постоянно-работающей местной вытяжной и общей приточно-вытяжной вентиляции с соблюдением требований безопасности в соответствии с нормативными документами на компоненты.

Гарантийный срок компонентов эмали (до смешения) - 6 месяцев со дня изготовления.

При температуре выше 25 °С и относительной влажности воздуха выше 70 % срок годности сокращается.

ПРОФФОКРАСКА